

Produktinformation

FELDER ISO-Tin® - SN100-403C

nach NIHON SUPERIOR - DE-Patent-Nr.: 69918758 und Europa-Patent-Nr.: 0985486,
Sn99.25Cu0.7Ni0.05 nach DIN EN ISO 9453:2014

Bleifreie FELDER-ISO-Tin® Elektroniklote enthalten keinerlei Stoffe, für die in der Richtlinie 2011/65/EG („RoHS“) Beschränkungen bestehen.

Art.-Nr.: 561294....

Die Angaben über unsere Produkte sind das Resultat langjähriger Erfahrung, die wir unseren Kunden gern zur anwendungstechnischen Hilfe weitergeben. Da wir jedoch keinen Einfluss auf die Ausführungen der mit unseren Produkten durchgeführten Arbeiten haben, beschränkt sich unsere Haftung auf die in unseren Verkaufsbedingungen bei Qualitätsmängeln vorgesehenen Ersatzleistungen.

Diese Produktinformationen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar.

Anwendung

Bleifreie Lötungen in Wellen- und Selektivlötanlagen. Einsatz auch in älteren Wellenlötanlagen möglich, deren Tiegel und Düsen noch aus V2A gefertigt sind und über keine Schutzbegasung verfügen. Die Erfahrung unserer Kunden zeigt, dass in den meisten Anwendungsfällen auf Schutzgas verzichtet werden kann.

Eigenschaften

Neben den bekannten Vorteilen Ni-dotierter Lote erreicht unsere Legierung durch die Zugabe von Germanium verbesserte Benetzungseigenschaften auf allen, in der Elektronikfertigung gängigen, Oberflächen und geringste Kräzebildung im Vergleich zu allen sonstigen bleifreien Loten.

SN100-⁴⁰³C hat ein breites Löttemperaturfenster und ist im Wellenlötbereich ab 265°C sowie auch im Tauchlötprozess bis zu 350°C einsetzbar. Mit zunehmender Löttemperatur ist allerdings mit einem erhöhten Ge-Verbrauch, sowie einem verstärkten Cu-Abtrag zu rechnen!

Legierung	SN100- ⁴⁰³ C (Sn99.25Cu0.7Ni0.05)
Schmelztemperatur in °C	227 (eutektisch)
Löttemperatur in °C	260 - 270
Dichte in g/cm ³	7,4
Spezifische Schmelzwärme J/g	61,0
Oberflächenspannung mN/m*	542,45
Elektrische Leitfähigkeit in $\mu\Omega\text{m}$	13,0

*Werte von FHG / IZM Berlin

Richtanalyse / Toleranzen

Element	Sn	Cu	Ag	Ni	Ge	Pb	Au
Gehalt (%)	Rest	0,6 - 0,7	max. 0,05	0,04 – 0,06	0,005 – 0,007	max. 0,05	max. 0,03
Element	Al	As	Bi	Cd	Fe	Sb	Zn
Gehalt (%)	max. 0,001	max. 0,03	max. 0,03	max. 0,002	max. 0,02	max. 0,05	max. 0,001

Die Produktion erfolgt exakt nach den Vorschriften des
NIHON SUPERIOR Patentes DE69918758/EU0985486.

Lieferformen

200 – 250 g Stangen, 400 x 10 x 10 x10 mm

ca. 400 g – Stangen, 330 x 20 x 10 mm

ca. 1,0 kg – Stange 330 x 20 x 20 mm

ca. 3,5 kg – Block mit Aufhängeöse 545 x 47 x 20 mm.

Auch als Massivdraht auf Spulen und als Drahtabschnitte zur Erstbefüllung lieferbar.

Hinweise

Andere Legierungen sind in unserem Standardlieferprogramm enthalten.

Lagerung

Bei konstantem Raumklima unbegrenzt haltbar!